

PPH-T30

产品简介

PPH-T30 是使用 Unipol 工艺生产的拉丝级均聚聚丙烯，产品具有优良的机械性能及加工性能，性能稳定。

PPH-T30 主要用于生产塑料编织制品，制品具有不吸水、耐腐蚀、不霉变、耐摩擦、使用寿命长等特点。广泛用于编织袋、(遮掩或覆盖用)彩条布、地毯被衬(基布)、集装袋、篷布和绳索的生产。

产品性能

项目	单位	典型值	测试标准
熔体质量流动速率	g/10min	3.0	GB/T 3682-2006
拉伸屈服应力	MPa	34	GB/T 1040.2-2006
断裂标称应变	%	450	GB/T 1040.2-2006
弯曲模量	MPa	1380	GB/T 9341-2008
负荷热变形温度	℃ (0.45MPa)	104	GB/T1634-2004
等规指数	%	97	GB/T 2412-2008
洛氏硬度	R 标尺	97	GB/T 3398.2-2008
黄色指数	-	-2	HG/T 3862-2000

注：此数据为产品性能典型值，仅供参考，实际数据参见《质量检验报告单》

推荐加工工艺



推荐加工温度：注塑温度 180℃~260℃，模具温度 30~80℃之间，具体工艺根据生产设备和制品确定。

产品包装及贮运要求



产品采用防水聚丙烯编织袋包装，净重 25Kg / 袋。产品应存放在通风、干燥的仓库内，远离火源，防止阳光直接照射，不得露天堆放。产品运输时不得在阳光下曝晒或雨淋，不得与沙土、碎金属、煤炭、玻璃等混合装运，更不可与有毒物质、腐蚀性和易燃物品混装。